

GEMSEAL FLASH



SCHEMA TECNICA

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto ideato per la protezione antimacchia ad effetto ravvivante e tonificante di materiali lapidei con finitura spazzolata, sabbiata, bocciardata, fiammata, a spacco, burattata, taglio disco, ecc. Idoneo al trattamento di marmi, graniti, beole, ardesie, arenarie, pietra lavica, santafiora, lava grigia, trachite, limestone, agglomerati in genere. GemSeal Flash penetra nel materiale, proteggendolo da sostanze macchianti in genere, sporco da calpestio, smog e sporco atmosferico, mettendo in evidenza i colori naturali della superficie trattata, non forma pellicole superficiali.

Il prodotto è particolarmente indicato per i marmi anticati e pietre dai colori forti, GemSeal Flash è adatto per superfici interne ed esterne. Il prodotto è resistente ai lavaggi di routine effettuati con detergenti appropriati, impiegati

manualmente o con macchine lavapavimenti.

RESA PER LITRO

Resa indicativa per due mani, soggetta all'assorbimento della pietra e alla texture della superficie.

- Pietra ad alta porosità, arenaria 3 – 6 m²
- Pietra a media porosità, levigata
- Pietra a bassa porosità, lucidata 10 – 20 m²
- Pietra ad alta densità: 25 – 30 m²

CONSIGLI

Per la manutenzione di routine utilizzare un detergente neutro. Il prodotto teme il gelo, conservarlo in luoghi chiusi e ben protetti a temperatura non inferiore ai 10°C. Munirsi sempre di idonei mezzi di protezione personale: maschera, guanti ed indumenti protettivi.

GEMSEAL FLASH



APPLICAZIONE

GemSeal Flash si applica a rullo, pennello, spruzzo o con panno di cotone su superfici pulite ed asciutte, una o due mani a seconda delle caratteristiche del supporto da proteggere.

Indipendentemente dal metodo di applicazione, rimuovere eventuali eccedenze di prodotto mediante l'uso di panno di cotone o in microfibre.

A prodotto asciutto ripassare con panno pulito e asciutto per donare maggiore patinatura alla superficie trattata.

Indichiamo di seguito la resa indicativa a seconda del tipo di lavorazione:

- Levigata 15/20 m²/L
- Burattata 10/15 m²/L
- Fiammata 6/8 m²/L
- Sabbziata 8/10 m²/L
- Spazzolata 25/30 m²/L
- Bocciardata 6/8 m²/L
- Taglio disco 8/10 m²/L

EFFETTUARE SEMPRE DELLE PROVE PRIMA DELL'USO

Chiunque, prima dell'uso è tenuto ad informarsi sulle caratteristiche dei prodotti attraverso la lettura dell'etichetta apposta su ogni confezione, della scheda tecnica e della scheda di sicurezza conformi al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti) e del Regolamento (UE) 2015/830, o eventualmente interpellandoci direttamente; raccomandiamo comunque di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate o ricevute. Consigliamo inoltre di effettuare una campionatura preventiva per rilevare eventuali esiti inattesi rispetto al metodo di applicazione o alla qualità del risultato. Mantenere la confezione ben chiusa e fuori dalla portata dei bambini. Aerare bene l'ambiente di lavoro durante e qualche tempo dopo l'applicazione del prodotto. Non mangiare né bere durante l'uso.

GEMSEAL FLASH



N.B.

Le nostre indicazioni e consigli tecnici, sia ottenuti a voce che per iscritto, si riferiscono alle nostre migliori conoscenze e non comportano garanzie anche nei confronti di terzi. Vi invitiamo ad adattare i nostri prodotti alle vostre necessità e condizioni di lavoro: modi d'uso e tipi di lavorazione ricadono esclusivamente nelle responsabilità dell'acquirente. Per quanto ci compete garantiamo una qualità costante nelle nostre forniture nell'ambito delle nostre condizioni generali di vendita. Se si dovesse comunque parlare di una nostra responsabilità per un qualsiasi tipo di danno essa si limita solo ed esclusivamente al valore della merce da noi fornita e da voi utilizzata.